



**Каталог
лакокрасочной продукции**

ItalVer[®]
VERNICI PER LEGNO



VERINLEGNO

Инновация и глобальный обзор



В красках Verinlegno отражается история о компании, которая была создана и развивалась благодаря новым знаниям и передовым технологиям. Секрет заключается в том, что со временем мода и потребности партнеров меняются, и мы всегда готовы предложить самые оптимальные решения и материалы самого высокого качества для нужд мебельной промышленности.

История компании Verinlegno начиналась с трех основателей: г-н Piero Marchetti, г-н Antonio Bartolini, г-н Sante Zando, которые и в настоящее время по-прежнему являются движущей силой компании, которая растет благодаря необыкновенной команде молодых и хорошо подготовленных профессионалов своего дела. Это те, кто каждый день вносит свой вклад в развитие компании и работу, для того чтобы производить более лучшие материалы для удовлетворения потребности клиентов. С 1975 года, года ее основания, небольшая компания Verinlegno начала постепенно и неуклонно развиваться, как в типичном духе небольших итальянских компаний: блестящие идеи, сильные технические навыки, отличный дух инициативы и находчивости.

Первый килограмм краски, произведенный от своего имени, датируется февралем 1979 года. В 1986 году, компания переехала в Massa e Cozzile. Компания расширялась с течением времени вплоть до нынешних 10,000 квадратных метров площади. Компания Verinlegno росла в те годы главным образом благодаря способности обеспечивать красками и спецэффектами, которые мало кто мог освоить. Находчивость, доступность, способность учитывать изменения требований рынка, шаг за шагом вели к все более структурированному предприятию. Задачи 1990-х годов заставили Verinlegno оперативно перепрофилировать и предвосхищать более строгие правила на каждый день. С 2000-х годов компания принесла области Tuscany известность в мире, демонстрируя, что продукты среднего сегмента иногда могут быть преимуществом. Чтобы получить доступ к новым, решительно избирательным рынкам, с 2010 года компания произвела интенсивные инновации в производстве, направленные на достижение масштабной экономии, необходимой для конкурентоспособности на

глобальном уровне. Именно поэтому компания внедрила комплексную сертификацию качества, которая подразумевает самые высокие корпоративные стандарты. Постоянное улучшение производственных процессов основывается на исследованиях, которыми сегодня занимается большая часть коллектива компании при использовании современного оборудования и в сотрудничестве с профильными университетами, и C.N.R. (Национальный исследовательский совет). Все это делает Verinlegno компанией, которая по-прежнему сочетает в себе качество выпускаемой продукции и чрезвычайно развитый сервис с глобальным видением. Таким образом, в 2014 году компанией Verinlegno было создан определенный инструмент для того, чтобы быть постоянно представленными в тех зарубежных странах, которые рассматриваются как стратегические. В настоящее время Международная экспансия достигает около 50 стран. По оценкам в среднесрочной перспективе, это проникновение будет расширено до дополнительных 15 стран в 2018 году.



КОНЦЕНТРАТЫ МОРИЛОК

Код	Наименование	Отвер-дитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Приме-нение
C600	025 AC SERIE			Вода, ацетон, смесь вода/ацетон, разбавитель полиуретановый	Сколько необходимо		Высококонцентрированные универсальные красители	S
C520	UNICOLOR SERIE			Вода, ацетон, смесь вода/ацетон, разбавитель полиуретановый	100 - 400%		Универсальный краситель средней концентрации	S
C010	MARKOLOR SPZ SERIE			Viecolo Markolor spz neutro	Сколько необходимо		Водорастворимый краситель для выделения пор древесины. Пастельные тона	S
C860	COL. UNIFORMANTE IDRO 76 A SERIE			Вода	Сколько необходимо		Краситель с выравнивающим эффектом	S-B

ПАТИНЫ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Приме-нение
D280 - D290	PAT.INV.228 e 229			Ацетон, СПИРТ	100-400%	неограничена	Патина, которая может быть удалена сухим способом	S
D010423M	PAT.INV.BIANCA 423M			Ацетон, СПИРТ	100-400%		Патина, которая может быть удалена сухим способом	S
D450	PAT. IDRO L SERIE	IDROPROM 143 P	0-50%	ВОДА	100-200%	неограничена	Патина, наносимая кистью, предназначена для создания эффектов мазков кисти.	S
D610	PAT.IDRO N61 SERIE	может быть IDROPROM 143 P	0-5%	PAT. IDRO N51 N61 НЕЙТР, ВОДА	Сколько необходимо	неограничена	Патина, которая может быть удалена сухим способом	S

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Прозрачные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Приме-нение
G920	VF A 892	CAT. B 37 CAT. B 40 CAT. B 54 CAT. B 87	50% 50% 50% 50%	DV604I	20-30%	3 - 4 часа	Универсальный грунт	S - A - C
G850	VF A 143	CAT. B 37 CAT. B 54 CAT. B 87	50% 50% 50%	DV604I	20-30%	3 - 4 часа	Универсальный грунт быстрого высыхания	S - A - C
G950	VF A 913	CAT. B 37 CAT. B 40 CAT. B 54	50% 50% 50%	DV604I	20-30%	3 - 4 часа	Грунт с большим сухим остатком и хорошим наполнением	S - A
G930	VF A 893	CAT. B 37 CAT. B 40 CAT. B 87	50% 50% 50%	DV604I	20-30%	3 - 4 часа	Грунт для вертикального использования	S - A
G790	VF A TX 2019 E	CAT. B 37 CAT. B 40	50% 50%	DV604I	20-30%	4 часа	Грунт тиксотропный, для вертикального использования	S - A
G480	TX E47-23	CAT. E47-16	50%	DV 604I	20-30%	4 часа	Грунт тиксотропный, эконом вариант	S - A - C

A Airless
Безвоздушное распыление

B Brush
Кисть

C Curtain Coating
Лаконолив

D Dippin
Окувание

E Electrostatic
Электростатическое покрытие

R Roller
Вальцы

S Spray
Распыление

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Пигментированные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
G270	VF B 227	CAT. B18 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 30% 30%	DV604I	20-30%	3 часа	Универсальный белый грунт	S - A
GLE03462	VFA B 3462	CAT. B 18 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 30% 30%	DV604I	20-30%	3 часа	Универсальный белый грунт, отличное наполнение, шлифуемость, высокая вязкость	S - A
G100	VF B 310	CAT. B 18 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 30% 30%	DV604I	20-30%	3 часа	Универсальный эластичный белый грунт с изолирующими свойствами, минимальная усадка, подходит под гляцевую отделку.	S - A - S
G140	VF B 311 TX	CAT. B 18 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 30% 30%	DV604I	20-30%	3 часа	Универсальный белый грунт для дерева и шпона, хорошая эластичность и адгезия.	S - A
G330	VF NERO 303	CAT. B 18 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 30% 30%	DV604I	20-30%	3 часа	Универсальный черный грунт	S - A
L05306	VF BIANCO 5306	CAT. B 5307	50%	DV604I	20-30%	3 часа	замена наименовани	S - A

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Матовые прозрачные лаки*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
H350	VPK 144 VARI GLOSS	CAT. B 37 CAT. B 40 CAT. B 87	50% 50% 50%	DV604I	20-30%	4 часа	Универсальный быстросохнущий лак.	S - A - C
H410	VM 744 TIX VARI GLOSS	CAT. B 37 CAT. B 87 CAT. B 40	50% 50% 50%	DV604I	20-30%	4 часа	Универсальный тиксотропный лак	S - A - C
H210	VPK 246 UNI VARI GLOSS	CAT. B 58 CAT. B 43	50% 50%	DV604I	30%	4 часа	Отличная устойчивость к царапинам и высоким температурам до 100 ° C. Подходит для отделки столов.	S - A - C
H010	VM 100 VARI GLOSS	CAT. B 5 CAT. B 54(+5gloss) CAT. B 40(+5gloss) CAT. B 40(+5gloss)	50% 50% 50% 50%	DV604I	30%	6 часа	Лак высокого качества тиксотропный и твердый, прекрасный внешний вид	S - A
H080	VPK 130 VARI GLOSS	CAT. B 32 CAT. B 54(+5gloss) CAT. B 43	50% 50% 50%	DV604I	30%	6 часа	Прозрачный лак с высокой твердостью, устойчивый к царапинам	S - A
HLE03057	VM FO FI 1013	CAT. B 37 CAT. B 54 CAT. B 40	50% 50% 50%	DV604I	30-40%	6 часа	Самогрунтующийся лак с превосходной вертикальностью и заполнением	S - A
H48030E	TX E47-19 VARI GLOSS	E 47-16	50%	DV604I	20-30%	5 часов	Универсальный лак с хорошей вертикальностью и наполнением, эконом-вариант	S - A

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Матовые пигментированные лаки*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
H360	VPK BIANCO 260 VARI GLOSS	CAT. B 28	50%	DV604	25%		Белая эмаль высокого качества	S - A - E
H49025E	E47-04 BIANCO VARI GLOSS	CAT. E47-06 CAT. E47-16	50% 50%	DV604I	20%		Белая эмаль, эконом	S - A - E
H710	VPK NERO 401 VARI GLOSS	CAT. B 28	50%	DV604I	25%		Универсальная черная эмаль	S - A



A Airless Безвоздушное распыление
B Brush Кисть
C Curtain Coating Лаконолив
D Dippin Окувание
E Electrostatic Электростатическое покрытие
R Roller Вальцы
S Spray Распыление

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Высокоглянцевые лаки*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
I360	VLX 36	CAT. B 22 CAT. B 33	100% 100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Глянцевый лак под полировку. Быстросохнущий.	S – A – C
I270157W	VLX 27 157W	CAT. B 158	100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Полиуретановый универсальный глянцевый лак, без полировки	S – A – C
I600	VLX 75 TX	CAT. B 22 CAT. B 76	100% 80%-100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Полиуретановый глянцевый лак, полируется через 24 часа	S – A
I420	VLX 42 TX	CAT. B 89 CAT. B 22 CAT. B 76	100% 100% 100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Глянцевый лак с высокой укрывистостью и ярким глянцем	S – A

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ *Высокоглянцевые пигментированные лаки*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
I790	VLX 71 BIANCO	CAT. B 22 CAT. B 33	100% 100%	SV104	20%	4 – 5 часов	Белая глянцевая эмаль, универсальная	
I610	VLX 75 BIANCO	CAT. B 76 CAT. B 22	100% 100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Белая глянцевая эмаль полируется через 24 часа	
I6203722E	VLX 75 NERO	CAT. B 22 CAT. B 33	100% 100%	SV104	20-30%	3 - 4 часа	Черная глянцевая эмаль полируется через 24 часа	
I490E	E47-08 BIANCO	CAT. E47-07	100%	SV104	20%	3 часа	Белая глянцевая эмаль эконом класса	
I430	VLX 42 B	CAT. B 89 CAT. B 22 CAT. B 76	100% 100% 100%	SV104	30-40%	6 часов	Белая глянцевая эмаль, высокого качества	

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ *Прозрачные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
E500	NF 50			DV604I	20-50%	ограничена	Универсальный прозрачный грунт	S – A

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ *Пигментированные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
E690	NF BIANCO			DV604I	30%	ограничена	Универсальный белый грунт	S – A

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ *Прозрачный лак*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
F600	NLX200			DV604I	20-40%	ограничена	Глянцевый универсальный лак	S – A
F170	NPK233 VARI GLOSS			DV604I	20-40%	ограничена	Матовый лак	S – A

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ *Пигментированный лак*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
F520 - F580	NLX SERIE			DV604I	20-30%	ограничена	Глянцевый лак	S – A
F010 - F070	NPK SERIE			DV604I	20-40%	ограничена	Матовый лак	S – A

ПОЛИЭФИРНЫЕ *Прозрачные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
J450	FPX TX 4058 E	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD	2% 2%	ацетон	10-30%	50 минут	Высокая прозрачность и укрывистость	S – A
JLE04138	FPX TX 4138 E	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD	2% 2%	ацетон	10-30%	60 минут	Высокая укрывистость и тиксотропность	S – A
JLE04873	FPX TX 4873 E	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD	2% 2%	ацетон	10-30%	60 минут	Высокая укрывистость	S – A

ПОЛИЭФИРНЫЕ *Пигментированные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
J040	PB 904B	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD	2% 2%	ацетон	10-30%	45 минут	Универсальный грунт	S – A
J620	FPX B 962	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD	2% 2%	ацетон	10-30%	45 минут	Отличная шлифовка на ленточном шлифовальном станке и в ручную - высокая укрывистость, отличное качество	S – A
JLE04215	FPX B 4215 E A.F.	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD CAT. PER PX LONG LIFE	2% 2% 2%	ацетон	10-30%	50 минут	Белый полиэфирный грунт без стирола - высокое качество	S – A

A Airless Безвоздушное распыление **B** Brush Кисть **C** Curtain Coating Лаконос **D** Dipping Окунание **E** Electrostatic Электростатическое покрытие **R** Roller Вальцы **S** Spray Распыление



ПОЛИЭФИРНЫЙ Лак прозрачный, глянцевый

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
J200	PLX 200	CAT. PER PX T47 ACC. PER PX LD CAT. PER PX LONG LIFE	2% 2% 2%	ацетон	10-60%	60 минут	Прозрачный глянцевый лак	S – A

АКРИЛОВЫЙ Грунт

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
M050	FBI 50	CAT. B 41 CAT. B 42	20% 20%	DV604I	30-50%	3 часа	Высококачественный прозрачный грунт	S – A – C

АКРИЛОВЫЕ Лаки

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
M410	ACRILUX 410	CAT B 42	50%	SV104	30%	≥ 3 часа	Акриловый прозрачный глянцевый лак	S – A
M150	OBI 150 VARI GLOSS	CAT. B 41 CAT. B 42	20% 20%	DV604I	30-50% 30-50%	≥ 3 часа	Акриловый прозрачный лак - высокого качества	S – A
M310	OBI 310 VARI GLOSS	CAT. B 41 CAT. B 42	10% 10%	DV604I	30% 30%	≥ 3 часа	Прозрачный матовый лак	S – A
M290	OBI MAT 229 TX VARI GLOSS	CAT. B 41 CAT. B 42	10% 10%	DV604I	30-40%	≥ 8 часов	Акриловый самогрунтующийся, прозрачный лак	S – A
MLE02652	LUCIDO ACRILICO TX 2652 E	CAT. B 42	70%	SV104	20-40%	≥ 3 часа	Акриловый глянцевый прозрачный лак высокого качества	S – A
M570	ACRIL FO FI PIGMENTATO	CAT. B 42	20%	DV604I	30-40%	≥ 8 часов	Акриловый матовый высококачественный самогрунтующийся белый лак, для открытых пор	S – A

ВОДРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ Прозрачные грунты для внутреннего применения

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N020	IDROFOND 320 TX INT			вода	0- 10%	неограничена	Однокомпонентный грунт	S – A
W110	IDROFOND 210 TX INT	AQUADUR	0 - 5%	Дистиллированная вода	0- 10%	неограничена (3 часа)	Одно- и двух компонентный грунт на водной основе	S – A

ВОДРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ Пигментированные грунты для внутреннего применения

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N110	IDROFOND 320 BIANCO INT			вода	0- 10%	неограничена	Однокомпонентный белый грунт	S – A
W100	IDROFOND 210 BIANCO INT	AQUADUR	0-5%	вода	0 - 20%	неограничена (1 час)	Одно - двух компонентный белый грунт	S – A

ВОДРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ Лаки для финишной окраски, внутреннего применения

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N320	IDROMAT 320 TX INT VARI GLOSS			вода	0- 10%	неограничена	Однокомпонентный финишный продукт (колеруется)	S – A
W120	IDROMAT 210 TX INT VARI GLOSS	AQUADUR 42	0 - 5%	вода	0- 10%	неограничена (3 часа)	Однокомпонентное и двухкомпонентное финишное покрытие	S – A

A Airless Безвоздушное распыление
B Brush Кисть
C Curtain Coating Лаконолив
D Dippin Окувание
E Electrostatic Электростатическое покрытие
R Roller Вальцы
S Spray Распыление

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ *Пигментированные лаки для внутреннего применения*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N520	IDROPAC 320 BIANCO INT VARI GLOSS			вода	0-10%	неограничен	Однокомпонентная отделка	S – A
W130	IDROPAC 210 BIANCO VARI GLOSS	AQUADUR 42	0 - 5%	Дистиллированная вода	0 - 5%	неограничен (3 часа)	Одно – двух компонентная отделка	S – A

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
K600-K610	XILOVER			TURPENTINE. XILOVER TX	0 - 20 %	неограничена	Прозрачная пропитка	B-D-S

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГРУНТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
K030	UREFOND 120			DILUENTE SINTETICO UR 7 TURPENTINE	10-20% 10-20%	неограничена	Прозрачный грунт	S – A

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛАКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
K060 - K080	UREPAC			TURPENTINE. DILUENTE SINT UR 7	10 %	неограничена	Тиксотропный прозрачный лак	S – A
K100	FLATTING OPACA			DILUENTE SINTETICO UR 7 TURPENTINE	10-20% 10-20%	неограничена	Матовый прозрачный лак	S – A
K210	FLATTING LUCIDA			TURPENTINE	10-20%	неограничена	Глянцевый прозрачный лак	S – A

ПРОПИТКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N600-N610	IDROXIL			IDROXIL TX, вода	0 - 20%	нограничена	Пропитка для хвойной древесины	B-D-S
N710-N720	IDROTAN			IDROTAN TX, вода	0 - 20%	неограничена	Пропитка для древесины с танином (дуб и т.д.)	B-D-S
N860	IDROXIL SP COLORATO			IDROXIL SP TX. вода	0 - 20%	неограничена	Пропитка для нанесения распылением	B-S
N250	IDRO FINISH TX SERIE			Дистиллированная вода	Готовый	неограничена	Финишный импрегнат. он может быть использован в качестве восстанавливающего продукта для экстерьера	S-B

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ *Прозрачные грунты для наружного применения*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N080	IDROFOND TX 610			вода	0-10%	неограничена	Тиксотропный грунт	S – A
NLA0156	IDROFOND TX 156 A ISOLANTE EST			вода	0-10%	неограничена	Изолирующий грунт для древесины ироко и т.п.	S – A



A Airless **B** Brush **C** Curtain Coating **D** Dippin **E** Electrostatic **R** Roller **S** Spray
Безвоздушное распыление Кисть Лаконолив Окунание Электростатическое покрытие Вальцы Распыление

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ *Пигментированные грунты*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N090	IDROFOND 520 BIANCO EST			вода	0-20%	неограничена	Изолирующий белый грунт	S – A
N130	IDROFOND 180 BIANCO EST			вода	0-10%	неограничена	Белый грунт	S – A
NLA0898	IDROFOND 530 BIANCO EST 898A			вода	0-20%	неограничена	Белый грунт с высокой вязкостью	S – A

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ *Лаки*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N150	IDROMAT 520 TX VARI GLOSS			вода	0-10%	неограничена	Прозрачный конвертер для наружных работ	S – A
N740747Z - N750747Z	IDROMAT 530 FRUMENTO 747 Z AV 30 - 50 GLOSS			вода	0-10%	неограничена	Финишное покрытие с высокой вязкостью	S – A
N180	IDROMAT 180 TX VARI GLOSS			вода	0-10%	неограничена	Финишное покрытие	S – A
N330747Z - N340747Z	IDROMAT 190 FRUMENTO 747 ZAV 30 - 50 GLOSS			вода	0-10%	неограничена	Финишное покрытие с высокой вязкостью	S – A
N160	IDROMAT 530 TIX VARI GLOSS			вода	0-10%	неограничена	Очень высокая тиксотропность	S – A
N250	IDRO FINISH TX 30 – 60 GLOSS			Дистилли- рованная вода	Готовый к использо- ванию	неограничена	Финишное покрытие, которое может использоваться как реставрационный продукт, для наружного применения.	S – B

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ *Пигментированные эмали*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N760	IDROPAC 520 BIANCO EST			вода	0-20%	неограничена	Финишное покрытие	S – A
N580	IDROPAC 180 BIANCO EST			вода	0-10%	неограничена	Финишное покрытие	S – A
N770	IDROPAC 530 BIANCO EST VARI GLOSS			дистиллированная вода	0-10%	неограничена	Белая тиксотропная эмаль, очень высокая вязкость	S – A

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N800	RIVITALIZZANTE IDRO 48					неограничена	Восстанавливающий, воскодержатель лак для наружного применения	S – B



ТИНТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ *на водной основе*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
N150	IDROMAT 520 TX EST			ДИСТИЛ. ВОДА	0-15%	неогран.	Прозрачный конвертер для наружных работ	S – A
N760	IDROPAC 520 BIANCO EST			ДИСТИЛ. ВОДА	0-15%	неогран.	Белый конвертер для наружных работ	S – A
N160	IDROMAT 530 TIX VARI GLOSS			ДИСТИЛ. ВОДА	0-15%	неогран.	Прозрачный тиксотропный конвертер для наружных работ	S – A
N770	IDROPAC 530 BIANCO EST			ДИСТИЛ. ВОДА	0-15%	неогран.	Белый тиксотропный конвертер для наружных работ	S – A
N320	IDROMAT 320 TX INT			ДИСТИЛ. ВОДА	10%	неогран.	Прозрачный конвертер для внутренних работ	S – A

A Airless **B** Brush **C** Curtain Coating **D** Dippin **E** Electrostatic **R** Roller **S** Spray
 Безвоздушное распыление Кисть Лаконолив Окунание Электростатическое покрытие Вальцы Распыление

N520	IDROPAC 320 BIANCO INT VARI GLOSS			ДИСТИЛ. ВОДА	10%	неогран.	Белый конвертер для внутренних работ	S – A
W120	IDROMAT 210 TIX INT VARI GLOSS	IC AQUADUR 42	0-5%	ДИСТИЛ. ВОДА	10%	неогран. (3 часа)	Прозрачный двухкомпонентный конвертер для внутренних работ	S – A
W130	IDROPAC 210 BIANCO VARI GLOSS	IC AQUADUR 42	0-5%	ДИСТИЛ. ВОДА	10%	неогран. (3 часа)	Белый двухкомпонентный конвертер для внутренних работ	S – A
W920	CONVER IDRO PLUS TX INT VARI GLOSS	IC AQUADUR 634 A	0-10% (+10G)	ДИСТИЛ. ВОДА	5-15%	3-4 часа	Прозрачный одно-двухкомпонентный конвертер для внутренних работ	S – A
W930	IDROPAC PLUS BIANCO INT CONVER VARI GLOSS	IC AQUADUR 634 A	0-10% (+10G)	ДИСТИЛ. ВОДА	5-15%	4 часа	Белый одно-двухкомпонентный конвертер для внутренних работ	S – A
N430	IDROMAT 600 TX EST CONVER VARI GLOSS			ДИСТИЛ. ВОДА	5-15%	4 часа	Однокомпонентный прозрачный конвертер для наружных работ	S – A
N440	IDROPAC 600 BIANCO EST CONVER VAR I GLOSS			ДИСТИЛ. ВОДА	5-15%	4 часа	Однокомпонентный белый конвертер	S – A



ТИНТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ *на основе растворителя*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
H950	CONVERTER PUR TX OPACO	CAT. B 18 CAT. B 28	50% 50%	DV604I	20%	4 часа	Прозрачный полиуретановый конвертер	S – A
1950	CONVERTER PUR TX LUCIDO	CAT. B 22 CAT B 33 CAT B 89	100% 100% 100%	SV 104	40%	4 часа	Глянцевый прозрачный полиуретановый конвертер для приготовления эмалей насыщенных тонов	S – A
H960	CONVERTER PUR BIANCO TX OPACO	CAT. B 28	50%	DV604I	20-30 %	3-4 часа	Белый полиуретановый конвертер для приготовления эмалей насыщенных тонов	S – A
I960	CONVERTER PUR BIANCO LUCIDO	CAT. B 22	100%	DV604I	40%	4 часа	Глянцевый белый полиуретановый конвертер для приготовления эмалей пастельных тонов	S – A
M550	CONVERTER ACRIL FO FI TX VARI GLOSS	CAT. B 42	20%	DV604I	30-50 %	8 часов	Прозрачный акриловый конвертер для насыщенных тонов, высокое качество	S – A
M560	CONVERTER ACRIL FOFI BIANCO VARI GLOSS	CAT. B 42	20%	DV604I	30-50 %	8 часов	Белая отделка, акриловый конвертер	S – A
1430	VLX 42 BIANCO	CAT B 89 CAT. B 76 CAT. B 22	100% 100% 100%	SV 104	30-50 %	4 часа	Полиуретановый глянцевый белый конвертер - максимальная яркость	S – A
1420	VLX 42 TX	CAT. B 89 CAT. B 76	100% 100%	SV 104	30-50 % 30-50 %	4 часа	Полиуретановый прозрачный конвертер - высокий глянец. Максимальная яркость	S – A
12C0	CONVER FASTOLUX 765CA90 GLOSS			DILUENTE NITRO EXTRA (SPRAY)	10-15%		Олигосинтетический глянцевый конвертер для быстрой сушки эмали	S – A
41 C0	CONVER FASTOLUX 562 C20 GLOSS			DILUENTE NITRO EXTRA (SPRAY)	10-15%		Олигосинтетический матовый конвертер для быстрой сушки эмали	S – A
ELW0609	NF BIANCO 609 W			DILUENTE NITRO EXTRA	30-40%		NC-конвертер для приготовления праймеров- высокая укрывистость	S – A
E500	NF 50			DILUENTE NITRO EXTRA	30-40%		NC-конвертер для приготовления праймеров-универсальное использование	S – A
H830	VPK BIANCO 420 VARI GLOSS	CAT. B 28	50%	DV604I	50%	4 часа	Полиуретановый белый конвертер матовый - универсальный	S – A
06C0	CONVER EPOX PRIM 777 A	IND. 771 A1	20%	DILUENTE NITRO	20 %	8 часов	Конвертер для приготовления эпоксидных грунтов	S – A
83C0	CONVER GLENVER 827 E	IND. 783 G2	30%	DILUENTE POL. BMX	10-20%	3 часа	Полиуретановый глянцевый конвертер для металла – прямой. Адгезия на металле	S – A

A Airless

Безвоздушное распыление

B Brush

Кисть

C Curtain Coating

Лаконолив

D Dippin

Окувание

E Electrostatic

Электростатическое покрытие

R Roller

Вальцы

S Spray

Распыление

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА *На основе растворителя*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
G430	VF A 43	CAT. B 7	100%	DV 604I	30%	5 часов	Паркетный прозрачный грунт	S – A – R
ILZ0612	VLX PARQUET TX612Z	CAT. B 42	100%	SV 104	50%	4 часа	Полиуретановый прозрачный глянцевый паркетный лак	S – A – R
H470	FO FI PARQUET 3427 SPZ VARI GLOSS	CAT. B 43	50%	DV 604I	20-30%	5 часов	Полиуретановый прозрачный самогрунтующийся матовый паркетный лак	S – A
H200	VPK PARQUET VARI GLOSS	CAT. B 43 CAT. B 77	50% 50%	DV 604I	50%	4 часа	Полиуретановый прозрачный матовый лак для паркета	S – A – R

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА *На водной основе*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
W 900	IDROMAT 250 PARQUET VARI GLOSS	AQUADUR	10%	Дист. вода	0-10%	3 часа и более	Водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркета	S – R



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ *Прозрачные и пигментированные*

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
V300	IGF VPK TR VARI GLOSS	IGF CAT. B 201	100%	DV 604I	20-30%	3 часа	Самогрунтующийся матовый лак	S – A
V400	IGF VPK PARQUET VARI GLOSS	IGF CAT. B 202	100%	DV 604I	40%	4 часа	Полуглянцевый лак для паркета, отличная устойчивость к истиранию	R
V600	IGF VLX PARQUET	IGF CAT. B 202	100%	DV 604I	40%	4 часа	Глянцевый лак для паркета, отличная устойчивость к истиранию	R
V500	IGF KROMAT BIANCO, GIALLO, ROSSO, BLU, NERO	IGF CAT. B 301	100%	DV 604I	20-30%	3 часа	Пасты для окрашивания огнезащитных материалов	S – A

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Код	Наименование	Отвердитель	%	Растворитель	%	Жизнеспособность	Описание	Применение
A24098LL	ANCORANTE TX 98 GLOSS LONG LIFE	CAT. B 3882 E	30%	DV 604I	30-50%	>4 часов	Адгезионный грунт для меламиновых бумаг, ламинированной пленки, полимеров и железа	S – A
A170	IS 800	CAT. B 7	100%	DV 604I	50-100%	4 часа	Двухкомпонентный полиуретановый изолятор глубокого проникновения для экзотических пород древесины	S – A – B
GLE01318	ISOLANTE TX PER MDF 1318 E	CAT. B 37 CAT. B 40	50% 50%	DV 604I	30-50%	>4 часов	Полиуретановый прозрачный изолятор для МДФ	S – A

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ (МРАМОР, ЖИДКАЯ СТАЛЬ, МЕТАЛЛИКИ И Т.Д.), ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДРУГИХ СУБСТРАТОВ.

A Airless Безвоздушное распыление **B** Brush Кисть **C** Curtain Coating Лаконолив **D** Dippin Окувание **E** Electrostatic Электростатическое покрытие **R** Roller Вальцы **S** Spray Распыление

Компании, представляющие марку "VERINLEGNO" в РОССИИ и БЕЛАРУСИИ.

Italver это компания, основанная на сильной мотивации, желании, и прежде всего, на многолетнем профессиональном опыте людей, которые ее создают. Компания Italver является эксклюзивным дистрибьютором Verinlegno в России и Беларуси.

Наши специалисты и колористы всегда помогут вам подобрать оптимальное решение для ваших нужд. Мы предлагаем продукцию, которая характеризуется отличным соотношением качества и цены. Клиенты имеют широкий выбор продуктов Verinlegno, которые характеризуются долговечностью, а также являются экологически чистыми. Добро пожаловать, чтобы связаться и проверить наши продукты.

ООО «ИталВер Рус» эксклюзивный дистрибьютор Verinlegno в России:

г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3стр2, т. +7(495)22 33 182,
(главный офис + склад)

e-mail: office@italver.ru

сайт: www.italver.ru

ООО «ИталВер» эксклюзивный дистрибьютор Verinlegno в Беларуси:

г. Лида, ул. Заводская, 1А-1, т. +375 44 77 33 625, т. +375 44 77 33 625
(главный офис + склад)

Дилер:

г. Минск, ИП Болондзь А. Г., т. +375 29 614 05 02
г. Бобруйск, ИП Горский В. В., т. +375 29 343 35 40

e-mail: italver@tut.by

сайт: www.italver.by

ItalVer®
VERNICI PER LEGNO

www.italver.by
www.italver.ru



ItalVer®
VERNICI PER LEGNO